




ENAMEL FIX

BELA TEKOČINA ZA POPRAVILO POŠKODOVANEGA EMAJLA IN LAKA.



OPIS PROIZVODA

Bel pripomoček za popravila s čopičem za nanos, primeren za popravilo prask, odkruškov, poškodb kopalne kadi, umivalnika itd. Odporen na vročo vodo, običajna čistila za gospodinjstvo in razredčene luge. Odporen na temperature do +80 °

PODROČJE UPORABE

Za popravilo prask, odkruškov ali vseh vrst poškodb belih kopalnih kadi in umivalnikov.

LASTNOSTI

- Bele barve
- Odporen na vodo, temperaturo (+80 °C) in kemikalije
- Tekočina za popravilo poškodovanega emajla in laka
- Čopič v pokrovčku
- Odporen na razbarvanje

PRIPRAVA

Delovni pogoji: Ne uporabljati pri temperaturi nižji od +10°C.

Zahteve za površine: Površini, ki ju bomo popravljali, morata biti čisti, suhi, razmaščeni in brez prahu.

Orodja: Čopič je priložen v pokrovu plastenke.

UPORABA

Navodila za uporabo:

Plastenko pred uporabo pretresite. S čopičem iz pokrova plastenke nanesite tanko plast pripomočka za popravila. Pustite, da se posuši, in po potrebi po pribl. 10 minutah nanesite še en sloj.

Madeži/ostanki: Sveže madeže nemudoma odstranite z acetonom.

Nasvet: Sredstvo za popravilo emajla je mogoče po potrebi razredčiti z acetonom. Za barvanje lepila za popravila lahko uporabite barvno pasto.

Dodatni namig: Vsebuje hlapna, zelo vnetljiva tekoča topila, zato je treba med shranjevanjem ali uporabo upoštevati ustrezne previdnostne ukrepe. Če ga uporabljate na večjih površinah, zagotovite ustrezno prezračevanje.

TEHNIČNI PODATKI

Osnova:	Sintetična smola v organskem topilu
Odpornost na kemična sredstva:	Hot water, mineral oil, diluted alkalis and standard household cleaners
Barva:	Belo
Usklajenost:	Srednja viskoznost
Gostota približno:	1,06 g/cm ³
Končna moč lepljenja po:	24 ur
Minimalna temperatura uporabe:	10 °C
Minimalna temperaturna odpornost:	-20 °C
Največja temperaturna odpornost:	80 °C
Odpornost na vlago:	Dobro
Trdna snov približno:	38 %
Viskoznost:	Tekoče
Vodoodpornost:	Zelo dobro

FIZIOLOŠKE LASTNOSTI

Suho lepilo je inertno, popolnoma nevtrarno in fiziološko nepomembno.

ŽIVLJENSKA DOBA NA POLICI

najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje

Omejen rok uporabe po odprtju.

Hraniti v suhem, hladnem prostoru, kjer ne zmrzuje.

Naša priporočila glede procesov uporabe in delovanja temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Glede na obseg različnih materialov in pogojev pri katerih uporaba poteka, ne moremo odgovarjati za dosežene rezultate in/ali kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala kot posledica uporabe izdelkov. V vsakem primeru pa ostaja naša servisna služba na razpolago za vsa vprašanja in nasvete.